

# EMULSION AUTOLUSTRANTE

EFFET « WET LOOK »  
RÉSISTE AUX ALCOOLS ET AUX DÉSINFECTANTS



## AVANTAGES

- Protection haute brillance élaborée pour résister au plus grand trafic.
- Formation d'un film à partir de polymères, issus de nouvelles technologies, facile à appliquer même en atmosphère humide, résistant à l'alcool et aux désinfectants, antidérapante et traitée anti-UV.
- Entretien facile par la méthode spray. S'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, tous types de carrelages poreux, sur caoutchouc, linoléum, marbre, terrozo...

### MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Décaper le sol avec un décapant.
- Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.
- Étendre uniformément avec un faubert une première couche d'émulsion en couche mince.
- Laisser sécher 20 à 30 minutes, puis passer une 2ème couche fine.
- Pour le lavage, utiliser un nettoyeur neutre en dilution.
- Pour l'entretien manuel, laver avec un produit lavant et cirant ou un détergent neutre.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. Craint le gel. Produit réservé à un usage professionnel.

En cas d'urgence : centre antipoison de Nancy : 03.83.22.50.50.



#### CARACTÉRISTIQUES



#### INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	Jerrycan 5L
Référence	701101
EAN13	3 664 420 002 920
PCB	Colis de 4
PCB/Pal.	32 colis
Dim. PCB cm.	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	21,00 kg
Poids brut PCB	21,80 kg